

MIKO'GEL'C

ACCÉLÉRATEUR LIQUIDE SANS CHLORE DE PRISE ET DE DURCISSEMENT DES BÉTONS, MORTIERS ET ENDUITS / ANTIGEL



- ◆ Protège contre le gel et permet le bétonnage par basses températures
- ◆ Augmente les résistances mécaniques en bas âge
- ◆ Diminue le temps d'étuvage en préfabrication
- ◆ Améliore les cycles de fabrication : rotations plus rapides des moules et coffrages
- ◆ Supprime ou diminue les épaufures au cours du démoulage et des manutentions



SUR QUELS SUPPORTS

◆ Béton ◆ Béton prêt à l'emploi ◆ Béton précontraint ◆ Préfabrication ◆ Enduits ◆ Mortiers

MODE D'EMPLOI

Mise en œuvre conforme à la norme EN 934-2 et au DTU 21.4.

MIKO'GEL'NC est miscible à l'eau avec des ciments de classe R ou tous les liants normalisés (C.P.A., C.P.J.).

MIKO'GEL'NC est compatible avec tous les ciments (à l'exception des ciments alumineux) mais les dosages seront différents selon les types utilisés.

- Agiter avant l'emploi.
- Mélanger sable, gravier et ciment.
- Ajouter **MIKO'GEL'NC** à l'eau de gâchage (NB : l'eau de gâchage doit être réduite de 10 %).
- Malaxer pendant 3 à 5 min après incorporation du MIKO'GEL'NC.

NB : pour l'incorporation en camion toupie, malaxer à grande vitesse pendant au moins 1 min/ m³.

- Nettoyer le matériel à l'eau (ne pas laisser sécher).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ◆ Fiche de Données de Sécurité produit sur demande
- ◆ Toujours faire un essai préalable dans le cas d'emploi avec d'autres adjuvants.
- ◆ N'a aucune action sur les chaux aériennes.
- ◆ Par temps froid, respecter les recommandations en matière de bétonnage :
 - Ne pas utiliser d'agréats et de coffrages gelés.
 - Ne pas sous-doser le produit.
 - Utiliser de préférence des coffrages en bois.
 - Protéger les bétons frais contre le vent avec des bâches afin de pouvoir garder la chaleur dégagée.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Couleur :

incolore

- Odeur :

faible

- Consommation :

Dosage : 0,5 à 5 % du poids du ciment
0,5L à 5L pour 100 kg de liant

NB : **MIKO'GEL'NC** est livré avec un doseur gradué de 400 ml

- Conservation :

2 ans à l'abri du gel et de la chaleur.
Pur, peut geler, retrouve ses qualités après dégel

◆ ◆ ◆

Conditionnement :

carton de 40 doses de 275g

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel