

MIKO'MASS

HYDROFUGE DE MASSE LIQUIDE POUR LES OUVRAGES ENTERRÉS



- ♦ Sans chlorure
- ♦ Ne diminue pas les résistances mécaniques et ne modifie pas le temps de prise
- ♦ Augmente la qualité des enduits
- ♦ Diminue les remontées capillaires et améliore la résistance aux cycles gel/dégel
- ♦ Par son pouvoir plastifiant :
 - Limite l'intensité de vibration
 - Évite les nids de graviers
 - Enrobe parfaitement le ferrailage
 - Limite les risques d'éclatement des bétons dû à la rouille
 - Évite le faïençage
 - Diminue l'eau de gâchage

PRÊT
À
L'EMPLOI



SUR QUELS SUPPORTS

- ♦ Piscines ♦ Égoûts, canalisations ♦ Parking ♦ Château d'eau ♦ Dallages, radiers ♦ Cuves, citernes
♦ Fondations ♦ Bétons enterrés ♦ Enduits d'imperméabilisation ♦ Jointement de pierres

MODE D'EMPLOI

Impératif ! T° mini 5°C

Mise en oeuvre conforme à la norme EN 934-2 et au DTU 59-1

- Dosages :

- **Usage courant : 1 dose de 100 ml de MIKO'MASS / sac de ciment**

- **5, 20 et 220 L : 0,5 L / sac de ciment**

- Dépoussiérer et supprimer les éléments non adhérents : les supports doivent être sains, propres, exempts de laitances, de mousses, lichens, huile et graisse

- Ajouter **MIKO'MASS** à l'eau de gâchage (cf. dosages ci-dessus)

NB : diminuer la quantité d'eau lorsque les agrégats sont humides, augmenter la quantité d'eau si les agrégats sont secs (type calcaire ou poreux)

Incorporer 2/3 du volume d'eau puis ciment, sable, gravier, verser ensuite le 1/3 d'eau restant

- Malaxer 5 min après la fin de l'incorporation

NB : pour l'incorporation en camion toupie, malaxer 1 à 3 min/ m³

- Nettoyer le matériel à l'eau (ne pas laisser sécher)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ♦ Fiche de Données de Sécurité produit sur demande.
- ♦ Ne doit pas être utilisé dans les bétons précontraints et planchers chauffants.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Couleur :

blanc, ne modifie pas la couleur de l'enduit

- Odeur :

faible

- Conservation :

1 an à l'abri du gel et de la chaleur

♦ ♦ ♦

Conditionnements :

carton de 50 doses de 100ml

5L - 20L - 220L

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel