

MIKO'FLEX

COMPOSANT SOUPLE POUR LIANT HYDRAULIQUE



- ♦ Adhérence exceptionnelle sur tous supports utilisés dans le bâtiment, même humides
- ♦ Excellente résistance aux intempéries
- ♦ Peut-être peint et ré-enduit (recouvrable)
- ♦ Permet la réalisation de joints colorés avec l'ajout de pigments
- ♦ Permet au ciment de devenir souple, même à froid

PRÊT
À
L'EMPLOI



SUR QUELS SUPPORTS

♦ Bétons ♦ Mortiers ♦ Briques ♦ Tuiles ♦ Bois ♦ Métaux ♦ Plastiques

DOMAINES D'APPLICATION

MIKO'FLEX permet de réaliser :

- ♦ Joints souples sur reprise de maçonnerie, carrelages, planchers
- ♦ Joints de dilatation
- ♦ Joints cunette
- ♦ Reprise de fissures sur balcons, terrasses, façades
- ♦ Collages de carrelage sur tous supports en milieu humide
- ♦ Collage de nez-de-marche en bois
- ♦ Sous-couche flexible d'adhérence (sur plancher...) de chape ou de carrelage
- ♦ Mastics d'imperméabilisation entre divers éléments du second œuvre.
- ♦ Réparation de solins, rives, faitages, souches de cheminée, remontées d'acrotères, chenaux...

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Les supports doivent être sains, propres, exempts de laitance, d'huile ou de graisse conforme au DTU 59-1.
- Élimination des particules non adhérentes, des poussières, etc..., par brossage, grattage ou lavage.
- Enlever toutes traces de matières grasses avec **MULTI'CLEAN**.
- Enlever les couches éventuelles d'anciennes peintures non adhérentes avec **DEKAP'PEINTURE**.
- Ne pas appliquer sur support gelé.
- Les supports à base de liant hydraulique doivent être âgés de plus de 28 jours.
- Ne pas appliquer dans le cas de poussée négative.
- Humidifier les supports avant application.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

MIKO'FLEX est composé de résine 100% acrylique.

MIKO'FLEX a des propriétés exceptionnelles d'adhérence et de souplesse.

MIKO'FLEX est destiné à modifier fortement les ciments et mortiers. Il permet la réalisation de collages et de joints élastiques entre les supports usuels du bâtiment.

♦ ♦ ♦

- **Aspect en pot :**
liquide visqueux blanc

- **Masse volumique :**
 $1.01 \pm 0.05 \text{ g.cm}^{-3}$

- **Extrait sec (%) :**
 55 ± 1.00

- **Conservation :**
12 mois en emballage d'origine fermé

♦ ♦ ♦

Conditionnement :
seau 5L

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

- Sur support friable, renforcer préalablement à l'aide d'un mélange d'1 volume de **MIKO'FLEX** pour 1 volume d'eau.
- Dans le cas de réparation sur de fortes sections, il est conseillé de mettre un fond de joint. Un retrait peut apparaître après le séchage complet de la 1^{ère} passe en V.
- Appliquer ensuite, une nouvelle couche pour combler le retrait.
- Dans le cas de microfissures, appliquer une 1^{ère} couche de mélange diluée à l'eau afin de combler le fond de la fissure.
- Terminer avec une nouvelle couche pour combler la fissure.

Dosage

Application	Dosage	Consommation
Joints et fissures	1V MIKO'FLEX + 1V Ciment (CPJ ou CPA)	0,150Kg au mètre linéaire pour une section de 1 x 1cm
	1,5V MIKO'FLEX + 1V Ciment blanc	
	1,8V MIKO'FLEX + 1V Ciment blanc + Pigments	
Colle carrelage	1V MIKO'FLEX + 1V Ciment (CPJ ou CPA) + sable 0/2	3 à 4 kg au m ² en simple encollage

Application

- Température d'application : ne pas appliquer par $\leq 5^{\circ}\text{C}$ et si le gel est à craindre dans les 24h.
- Méthode d'application : spatule métallique, pistolet.
- Temps de séchage : 8 à 10 jours à cœur.
- Nettoyage du matériel : eau (ne pas laisser sécher)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ♦ Fiche de Données de Sécurité produit sur demande
- ♦ Entreposer à l'abri du gel

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel