

## MIKO'HYDROPLAST

### HYDROFUGE DE MASSE CONCENTRÉ PLASTIFIANT DES MORTIERS ET ENDUITS



- ◆ Triple effet : HYDROFUGEANT - PLASTIFIANT - IMPERMÉABILISANT
- ◆ Ne modifie ni le temps de prise, ni la couleur et la nuance de teinte de l'enduit
- ◆ Limite les risques de faïençage ◆ Rend la gâchée finale plus souple et plus malléable
- ◆ Ne nuit pas à l'adhérence des revêtement futurs (peinture, crépis...) ◆ Adjuvant sans chlorure
- ◆ Diminue les remontées capillaires et améliore la résistance aux cycles gel/dégel
- ◆ Présentation en doses, utilisation facile sans risque d'erreur de dosage

PRÊT  
À  
L'EMPLOI



### SUR QUELS SUPPORTS

- ◆ Tous types de mortiers et enduits

### DOMAINES D'APPLICATION

- ◆ Cuvelage et tous enduits d'étanchéité
- ◆ Piscines
- ◆ Cuves, citernes
- ◆ Égouts, canalisations
- ◆ Fondations
- ◆ Couche finale des enduits traditionnels (enduits monocouches, enduits de façades classique teintes ou non)
- ◆ Enduits d'imperméabilisation de masse (taloché, gratté, lissé, écrasé)
- ◆ Jointoiement des pierres
- ◆ Dégrossis de mur, mortier de pose
- ◆ Mortiers bâtards (chaux/ciment ou chaux aérienne/ciment)
- ◆ Mortier de couverture (solin, faitage, rive...)
- ◆ Non soumis à étiquetage, non toxique, non corrosif
- ◆ Bétons enterrés
- ◆ Terrasses
- ◆ Château d'eau
- ◆ Dallages, radiers
- ◆ Éléments de préfabrication (effet perlant) : (pierre reconstituée, parement, dalles de piscines...)

### MODE D'EMPLOI

**MIKO'HYDROPLAST** est totalement miscible à l'eau.

- Réduire l'eau de gâchage de 5 à 10%.
- Ajouter 1 dose au 3/4 de l'eau de gâchage pour 35 kg de liant.
- Après incorporation des agrégats, compléter en eau si nécessaire.
- Poursuivre la malaxage de 3 à 5 mn.
- Pour les mortiers ou enduits très exposés aux intempéries, mettre 2 doses pour 35 kg de liant.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ◆ Fiche de Données de Sécurité produit sur demande
- ◆ Stocker à l'abri du gel, retrouve ses propriétés après dégel
- ◆ Stocker à l'abri de l'humidité
- ◆ Ne pas appliquer par des températures inférieures à +5°C
- ◆ Ne contient ni chlore, ni sucre, ni sulfate

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

**MIKO'HYDROPLAST** facilite notamment la mise en place des mortiers et enduits (effet plastifiant) et diminue fortement leur absorption capillaire (effet hydrofugeant) tout en s'opposant fortement à la pénétration et à l'écoulement de l'eau (effet imperméabilisant).

◆ ◆ ◆

#### - Présentation :

dfuse de 70g

#### - Aspect en pot :

liquide incolore

#### - pH à 5% :

14.0 + 0.1

#### - Stockage :

12 mois en emballage d'origine fermé  
(Pour plus de renseignements se référer au paragraphe 9 de la fiche de données de sécurité)

◆ ◆ ◆

#### - Conditionnements :

dosettes 70g /5L

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel