

MIKO'PLAST

RÉDUCTEUR D'EAU ET ENTRAÎNEUR D'AIR
POUR LES CIMENTS, MORTIERS ET BÉTONS



- ♦ Évite le bullage (nids d'abeille), le ressuage
- ♦ Diminue fortement le faïençage, la fissuration, les effets de reprise et les nuances de teintes
- ♦ Donne une meilleure homogénéité aux mélanges
- ♦ Facilite le transport des bétons et mortiers
- ♦ Facilite la mise en place du béton et augmente ses résistances
- ♦ Améliore la maniabilité des bétons ♦ Permet un meilleur coulage
- ♦ Les ferraillements seront plus facilement enrobés
- ♦ Les mortiers seront plus souples et thixotropes ♦ Épouse plus facilement les formes.
- ♦ N'agit pas sur le temps de prise ♦ Compatible avec les antigels
- ♦ Améliore la résistance au gel ♦ Réduit le rapport eau/ciment
- ♦ Sans solvant et sans chlorures
- ♦ Complément idéal à tous types de fibres ♦ Économique



SUR QUELS SUPPORTS

- ♦ Tous types de béton ♦ Mortiers ♦ Chapes ♦ Jointages ♦ Enduits de façades

DOMAINES D'APPLICATION

MIKO'PLAST est recommandé pour améliorer la maniabilité des :

- ♦ Ouvrages minces et fortement ferrillés
- ♦ Bétons armés et précontraints, projetés ou pompés, manufacturés
- ♦ Coulis d'injection ♦ Bétonnages par coffrages glissants ♦ Jointage, chape, mortier, arêtières, solins ♦ Enduits de façade ♦ Mortier à bâtir

MODE D'EMPLOI

MIKO'PLAST doit toujours être incorporé à l'eau de gâchage.

- Diminuer l'eau de gâchage de 15 %.
- La dose moyenne d'utilisation est de 20 g pour 35 kg de ciment.
- Après l'incorporation des agrégats (sable, ciment, graviers) compléter en eau si nécessaire.
- Poursuivre le malaxage 3 à 5 minutes.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ♦ Fiche de Données de Sécurité produit sur demande
- ♦ Stocker à l'abri du gel
- ♦ Ne contient ni chlore, ni sucre, ni sulfate
- ♦ Une non réduction de l'eau de gâchage, un surdosage ou un temps de malaxage trop important risquent de diminuer les résistances mécaniques
- ♦ Ne pas utiliser dans les éléments de structure

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

MIKO'PLAST est un plastifiant sans chlorure qui permet d'obtenir des mélanges plus souples, plus malléables et plus adhérents.

CONFORME À LA NORME NF EN 934-2



- Aspect :

liquide incolore

- Masse volumique :

1.01 ± 0.05 g.cm-3

- pH :

7 ± 0.05

- Conservation :

12 mois en emballage d'origine fermé



Conditionnements :

doses de 40g (150 doses/carton)
5L - 20L

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel