

USAGE CURATIF

MIKO'RETARD

ADJUVANT LIQUIDE RETARDATEUR DE LA PRISE DES BÉTONS, MORTIERS ET ENDUITS DE FINITION



- ◆ Supprime l'arrosage par temps chaud
- ◆ Réduit considérablement l'effet de reprise, le faïençage, les nuances de teintes et la fissuration
- ◆ En cas de besoin, rajout possible de **MIKO'RETARD** avec le même effet

PRÊT
À
L'EMPLOI



SUR QUELS SUPPORTS

- ◆ Carrelage ◆ Enduit de façades ◆ Béton...

DOMAINES D'APPLICATION

MIKO'RETARD s'utilise dans ces situations :

- ◆ Pose de carrelage intérieur ou extérieur
- ◆ Enduits de façade (même colorés) ◆ Bétonnage par temps chaud
- ◆ Bétons pompés ou transportés sur de grandes distances
- ◆ Reprise de bétonnage ◆ Dalles coulées en intérieur et extérieur

MODE D'EMPLOI

Temp. du béton	Nombre de doses de 25mL/sac de 35kg de ciment et retard obtenu							
	3h	5h	7h	9h	12h	15h	18h	21h
10°C	-	-	3	4	7	10	13	14
15°C	-	1	4	6	8	11	15	21
20°C	1	3	6	7	11	15	20	25
25°C	3	4	7	8	14	21	28	-
30°C	3	6	8	11	17	28	-	-
40°C	7	18	28	-	-	-	-	-

Temps de prise réalisé sur ciment CPA-HPR (les temps indiqués peuvent varier selon la nature du ciment)

- Exemple : enduit ciment appliqué à 25°C et dosé avec 1 sac de 35kg en ciment : pour prolonger de 12h le temps de travail de l'enduit, il faut rajouter 14 doses de 25ml.
- Mise en œuvre : ajouter à l'eau de gâchage le nombre de dose de 25ml en fonction de la température ambiante et selon le retard recherché. Le dosage exact sera déterminé par des essais de convenance.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ◆ Fiche de Données de Sécurité produit sur demande ◆ Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs ◆ Irritant en cas de contact prolongé avec la peau
- ◆ Ne pas utiliser avec de la chaux aérienne ◆ Mettez des gants ◆ En cas de projection sur le peau, rincer abondamment à l'eau

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

MIKO'RETARD est un adjuvant liquide retardateur de la prise des bétons, mortiers et enduits de finition.

MIKO'RETARD conserve les caractéristiques initiales et ne modifie pas les résistances mécaniques finales.

CONFORME À LA NORME EN 934-2 : T8

◆ ◆ ◆

- Aspect :
liquide rose (couleur sensible aux UV)

- Densité :
1,25

- pH :
11

◆ ◆ ◆

- Conditionnements :
5L - 10L - 20L

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel