

USAGE PRÉVENTIF / CURATIF

MIKO'VERNIS'SOL

VERNIS ACRYLIQUE PROTECTEUR POUR SOL SATINÉ ET BRILLANT



- ◆ Incolore après séchage
- ◆ Facilite le nettoyage
- ◆ Réhausse la couleur des surfaces
- ◆ Ne s'écaille pas, ne se décolore pas dans le temps
- ◆ Évite l'adhérence et l'imprégnation des matières dans les matériaux
- ◆ Hydrofuge, oléofuge et anti tache
- ◆ Protège contre la pénétration de l'huile et des saletés

PRÊT
À
L'EMPLOI



SUR QUELS SUPPORTS

- ◆ Terrasses ◆ Balcons ◆ Allées ◆ Entrées de voiture ◆ Zones piétonnes ◆ Abords de barbecue...

DOMAINES D'APPLICATION

- ◆ Sur tous types de matériaux :
 - Bétons désactivés - Bétons imprimés - Dalles de béton - Dalles
 - Granits - Grés - Margelles - Mortiers
 - Pavés autobloquants - Pavés imbriqués - Pierres reconstituées
 - Terre-cuites
- ◆ Contre les taches de : Graisses - Huiles - Vins - Café...

MODE D'EMPLOI

Conseils de mise en œuvre : conformément au DTU 59-1

Préparation du support

- Les supports doivent être secs et exempts de poussières, graisse, huile, humidité.

Travaux préparatoires

- Éliminer les laitances ou avec des produits de cures avec **DEKAP'LAITANCE** ou **DEKAP'BÉTON** :
 - Les traces d'huiles, graisses, cires avec **MULTI'CLEAN**
 - Les couches d'anciennes peintures avec **DEKAP'PEINTURE**
 - Les particules non adhérentes (grattage), les poussières (brossage)
- Rincer à l'eau

La porosité du support conditionne l'adhérence du revêtement. Pour définir un support **ABSORBANT** : on peut facilement contrôler la bonne porosité du support en versant une petite quantité d'eau sur le support dépoussiéré :

- Si l'eau pénètre, une tâche foncée se forme : le support est jugé absorbant
- Si l'eau « perle » et ne mouille pas le béton, dépolir pour obtenir une bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

MIKO'VERNIS'SOL est destiné à fixer, durcir et hydrofuger les supports.

Classification (AFNOR T36.005) :

Famille I – Classe 6a



- **Aspect en pot :**
résine incolore

- **Temps de séchage :** (à 20°C et 50% HR)
1 à 3 heures au toucher

- **Temps de mise en service :**
24 à 48h minimum selon la température extérieure et le taux d'humidité ambiant

- **COV :**

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/h)* : 750g/L (2010). Ce produit contient au maximum 700g/L.

Matériel d'application :

brosse, rouleau, pulvérisateur (buse bleue)

Température du sol :
+12°C à 25°C

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

MIKO'VERNIS'SOL

MISE EN ŒUVRE

- La surface doit être très bien rincée avant l'application de **MIKO'VERNIS'SOL**
- La surface doit être sèche (24 heures sans humidité)
- Agiter avant chaque emploi
- Laisser sécher 1 heure
- Appliquer une seule couche de **MIKO'VERNIS'SOL** jusqu'à saturation du support
- Laisser sécher 24 heures avant de circuler sur la surface
- Si nécessaire appliquer une 2^{ème} couche à 24 heures d'intervalles pour une plus grande durabilité

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ces conseils ne peuvent se substituer à une reconnaissance appropriée de la nature et de l'état des fonds à mettre en œuvre.

- ◆ Fiche de Données de Sécurité produit sur demande
- ◆ Ne pas utiliser pour les contours de piscine (risque d'apparition de traces blanches/glissance).
- ◆ Entreposer à l'abri de la chaleur.
- ◆ Produit inflammable.
- ◆ Ne répond pas aux exigences de revêtement alimentaire.
- ◆ Ne convient pas pour le traitement des plans de travail.
- ◆ Ne pas appliquer avant 28 jours sur les bétons, les mortiers neufs ou sur la chaux.
- ◆ Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de dégel ou gel menaçant.
- ◆ Ne pas appliquer sur des supports chauds et part temps menaçant.
- ◆ Ne pas utiliser sur des sols en asphalte ou enrobés.
- ◆ Ne pas appliquer sur des supports ou à température inférieure à + 6 et + 25 °C.
- ◆ Ne pas appliquer sur des matériaux ayant été traités avec un produit hydrofuge de surface ou du même type.
- ◆ Ne pas appliquer sur des supports avec remontées d'humidités, sur le bois, les plastiques et les métaux avec une exposition extérieure.
- ◆ Attention au point de rosé.

Les trous et imperfections des sols devront être préalablement rebouchés. Les bétons et mortiers de ciment doivent avoir au moins 28 jours d'âge, moins de 4% d'humidité (conformément au DTU 59.1), et ne doivent pas présenter de sous pression d'eau ou de vapeur d'eau durant l'application.

CARACTÉRISTIQUES (SUITE)

- **Température d'application :**
+10°C à 30°C
- **Hygrométrie :**
< 75 %
- **Consommation :**
0,1 à 0,4L /m² /couche selon la porosité du support
Soit 1L pour 2.5 à 10 m² par couche
- **Conservation :**
2 ans en emballage d'origine fermé
◆ ◆ ◆
- **Conditionnements :**
5L - 20L

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel